

POLIMIN AC-5 SUPER PRIMER

HLOUBKOVĚ PENETRUJÍCÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

- PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POUŽITÍ
- POD DLAŽBU, PODLAHU, V IZOLAČNÍCH SYSTÉMECH
- POD TAPETY A NÁTĚRY
- APLIKACE ŠTĚTCEM, VÁLEČKEM NEBO STŘÍKÁNÍM
- ZPEVŇUJE PODKLAD
- SNIŽUJE NASÁKAVOST
- PO VYSCHNUTÍ – PRŮHLEDNÝ

Balení:

plastový kanistr

5 / 10 l

Složení:

Vodní disperze akrylát-styrenového kopolymery s modifikačními přísadami. Připraveno k použití.

Neobsahuje alkylfenoletoxyláty. Přípustný obsah VOC < 30 g/l (kategorie Nh, směrnice 2004/42/ES).

Použití:

Základní nátěr je určen ke zpevnění povrchové vrstvy a ke snížení nasákavosti slabých a porézních podkladů (plynosilikát, pěnobeton aj.) a také ke zlepšení přilnavosti podkladu k následným vrstvám před prováděním různých druhů povrchových úprav (instalace tepelné izolace a podlah, omítání, pokládka dlažby, stěrkování, malování, lepení tapet aj.). Používá se při přípravě stěn, stropů a fasád uvnitř i vně objektů. Typy podkladů: cementově-pískové potěry, tradiční omítky, stěny z keramických nebo silikátových bloků, cihel, pěnobetonu nebo plynosilikátu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot, zejména tuků a olejů. Slabé části je nutné odstranit a povrch následně důkladně vysát.

Pracovní nástroje:

Malířský štětec, váleček, stříkací zařízení.

Aplikace základního nátěru:

Před použitím důkladně promíchejte. Práce provádějte při teplotě +5 °C až +25 °C. Nátěr aplikujte rovnoměrně v jedné vrstvě. Porézní podklady (např. pěnobeton, pórobeton) natírejte dvakrát. Při první aplikaci zředte základní nátěr vodou v poměru 1:1, naneste a nechte jej zcela vsáknout. Při druhé aplikaci použijte nezředěný výrobek.

Podmínky a doba skladování:

Skladujte při teplotě od +5 do +30 °C v originálním obalu výrobce. Zabraňte zmrznutí a přímému slunečnímu záření! Obal musí být těsně uzavřen, aby se zabránilo odpařování těkavých složek a tvorbě filmu na povrchu kapaliny. Při dodržení těchto podmínek je záruční doba skladování 12 měsíců od data výroby (uvedeného na obalu).

Doporučení:

Množství základního nátěru by mělo být zvoleno tak, aby se zcela vsákl do podkladu a aby nevytvářel souvislý film na povrchu. Nářadí je nutné po skončení práce ihned očistit a opláchnout vodou.

Bezpečnostní a ekologické předpisy:

Při práci se základním nátěrem používejte osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle). Při kontaktu s pokožkou důkladně opláchněte vodou. Při zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani na půdu. Zbytky kapaliny odevzdejte na sběrné místo odpadu. Prázdné obaly a zaschlé zbytky lze likvidovat jako stavební odpad.

Speciální informace:

Spolehlivost uvedených údajů je založena na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech a platí ke dni uvedenému v technické specifikaci. Použití a aplikace materiálu musí být prováděna v souladu s platnými předpisy a normami.

Záruky výrobce:

Výrobce zaručuje, že základní nátěr Polimin AC-5 SUPER PRIMER odpovídá uvedeným technickým parametrům při dodržení pravidel pro přepravu, skladování a aplikaci uvedených v tomto technickém popisu.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití materiálu v rozporu s technickou specifikací nebo při použití k jinému než určenému účelu.

Technické údaje:

Barva v kapalném stavu:	mléčně bílá
Barva po zaschnutí:	čirá
*Doba schnutí, hod:	2–4 h
Hustota, kg/l, přibližně:	1,01–1,02
**Spotřeba základního nátěru, l/m ² :	0,1–0,2
Průměrná plocha pokrytí z jednoho kanystru: - 5 l - 10 l	cca 35 m ² cca 70 m ²
Skutečný obsah VOC, g/l:	< 15
Provozní teplota, °C:	od –30 do +70 °C

*Údaje uvedené pro normální podmínky (+20 °C a 60 % relativní vlhkosti).

**Spotřeba základního nátěru závisí na typu podkladu, jeho savosti, způsobu aplikace a zručnosti pracovníka.

Tyto informace vycházejí ze základních údajů týkajících se použití výrobku a nezavazují odpovědnosti provádět práce v souladu se stavebními normami a bezpečnostními předpisy. Podrobné informace o použití výrobku jsou uvedeny v technickém listu.

S vydáním nové verze tento dokument pozbývá platnosti.

12.11.2025