

POLIMIN AC-4 BETON CONTACT

ADHEZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

- PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POUŽITÍ
- VYTVÁŘÍ ADHEZNÍ VRSTVU
- OBSAHUJE RŮŽOVÝ INDIKÁTOR
- ZPEVŇUJE PODKLAD
- SNIŽUJE NASÁKAVOST
- PRO OBKLADOVÁNÍ METODOU „DLAŽDICE NA DLAŽDICI“

Balení:

Plastové vědro: 7,5 kg / 15 kg

Složení:

Vodní disperze akrylátového polymeru s minerálními plnivy, pigmenty a funkčními přísadami. Připraveno k použití. Neobsahuje alkylfenoletoxyláty. Přípustný obsah VOC < 30 g/L (kategorie A/h, směrnice 2004/42/ES)

Použití:

Určeno pro aplikaci na hladké a neporézní povrchy (beton, obklady, sklo), stejně jako pro přípravu cementových a vápenocementových omítek, sádkartonu, DTD a MDF desek před nanášením sádrových omítek, včetně dekorativních, tmelů a strukturálních nátěrů. Vhodné pro primární i renovační úpravy stěn, stropů a fasád vystavených vysokému a střednímu provoznímu zatížení, a to jak v interiéru, tak exteriéru obytných, obchodních, skladových a jiných prostor. V případě potřeby lze ředit vodou až do 5 %.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý od prachu, nečistot a látek snižujících adhezi. Znečištění tukem, oleji a starými nátěry je nutné odstranit mechanicky nebo chemicky podle jejich typu

Pracovní nástroje:

Malířský štětec, váleček, stříkací zařízení.

Aplikace základního nátěru:

Před použitím je nutné nátěr důkladně promíchat.

Aplikujte při teplotě od +5 °C do +30 °C. Základní nátěr nanášejte rovnoměrně v jedné vrstvě. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Vlhkost ošetřovaného povrchu nesmí být vyšší než 4 %. Vyhněte se průvanu, působení větru a přímému slunečnímu záření. Po aplikaci okamžitě očistěte nářadí vodou, aby nedošlo k zaschnutí.

Podmínky a doba skladování:

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Adhezní základní nátěr skladujte a přepravujte při teplotě +5 °C až +30 °C v hermeticky uzavřeném originálním obalu výrobce. Doba skladování je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostní a ekologické předpisy:

Při práci s nátěrem používejte osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle). Při kontaktu s pokožkou důkladně opláchněte vodou. Při zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nátěr ani jeho zbytky nesmí být vypouštěny do kanalizace, vodních toků ani na půdu. Zbytky kapaliny odevzdejte na sběrné místo odpadu. Prázdné obaly a zaschlé zbytky lze likvidovat jako stavební odpad.

Speciální informace:

Spolehlivost těchto údajů je založena na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech a platí ke dni

uvedenému v technické specifikaci. Použití a aplikace materiálu musí odpovídat platným normám a předpisům.

Záruky výrobce:

Výrobce zaručuje, že základní nátěr Polimin AC-4 Beton Contact odpovídá uvedeným technickým parametrům za předpokladu dodržení pravidel pro přepravu, skladování a aplikaci uvedených v tomto technickém listu.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím materiálu v rozporu s technickými specifikacemi nebo při použití k jinému než určenému účelu.

Technické údaje:

Barva:	růžová
Doba schnutí do stupně 3 při +20 °C, od – do, hodin**:	4-6
Hustota, kg/l:	1,5-1,6
Spotřeba základního nátěru, kg/m ² (v závislosti na typu podkladu)*:	0,4-0,6
Průměrná pokrytá plocha z jednoho vědra: - 7,5 kg/m ² - 15 kg/m ²	17,5 m ² 35 m ²
Skutečný obsah VOC, g/L:	< 20
Provozní teplota, °C, od – do:	od -30 do+70

*Spotřeba materiálu závisí na nerovnostech podkladu, jeho savosti a odbornosti pracovníka.

** Při teplotě vzduchu 20 (±2) °C a relativní vlhkosti 60 ± 5 % – 4–6 hodin; při teplotě 5 °C a vlhkosti 80 ± 5 % – 24 hodin.

Údaje uvedené v tabulce mají informativní charakter a nemohou být podkladem pro reklamace.

S vydáním nové verze tento dokument pozbývá platnosti.

12.11.2025